



# 鉅達科技檢驗有限公司

## 台中工程材料實驗室

Jiuh-Dar Taichung Engineering Materials testing Lab.

地址：臺中市豐原區豐勢路一段585巷28號

TEL:04-25256200 FAX:04-25255980



Civil Engineering  
Laboratory  
1162

### 瀝青混合料馬歇爾標準試體夯壓容積比重試驗報告

工程名稱★：臺中市東區108年度小型工程

業主★：臺中市東區區公所

承包單位★：宏大土木包工業

委託單位★：承泰工程技術顧問有限公司.宏大土木包工業

聯絡資訊★：---

取樣單位★：承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷.宏大土木包工業-施玉梅

取樣位置★：精武東路150巷0K+060

標稱最大粒徑★：12.5mm(1/2in)

試驗編號：1904355

頁次：第1頁 共1頁

取樣日期★：108年8月7日

收件日期：108年8月21日 14:24

試驗日期：開始 108年8月21日 17:28  
完成 108年8月23日 17:23

報告完成日期：108年8月23日

試驗方法：CNS 12395(1988)·CNS 8759(1987)

送驗人員：承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷(08211424).宏大土木包工業-施玉梅(08211424)

### 試驗結果

取樣編號	混合料種類★	試體平均直徑 (cm)	試驗時水溫 (°C)	吸水率 (%)	25°C 密度(kg/m <sup>3</sup> )	修正後試體容積比重(25°C)	平均值	備註
1-1	密級配	----	25.0	---	2280	2.287	2.286	---
1-2	密級配	----	25.0	---	2281	2.288		
1-3	密級配	----	25.0	---	2275	2.282		

附註：1. 試體為實驗室模製瀝青混合料。

2★. 馬歇爾試體以101.6mm鐵模夯製，夯壓溫度為：144-149°C

引用報告：詮鴻(1717):1810285

，機械夯打次數上、下面各75次，夯錘重4536g，落距為457mm

3. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

4. 本報告標註★部分依顧客提供之資訊登載，本實驗室僅對送驗樣品試驗數據負責，另未經書面許可，不可部份複製。

試驗室專用章



報告簽署人

*(Handwritten signature)*