



鉅達科技檢驗有限公司

台中工程材料實驗室

Jiuh-Dar Taichung Engineering Materials testing Lab.

地址：臺中市豐原區豐勢路一段585巷28號

TEL:04-25256200 FAX:04-25255980



瀝青混合料瀝青含量及洗油後粒料篩分析試驗報告

工程名稱*：臺中市東區108年度小型工程
 業主*：臺中市東區區公所
 承包單位*：宏大土木包工業
 委託單位*：承泰工程技術顧問有限公司, 宏大土木包工業
 聯絡資訊*：---
 取樣單位*：承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷, 宏大土木包工業-施玉梅
 混合料種類*：密級配
 標稱最大粒徑*：12.5 (mm)
 送驗人員：承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷(08071050), 宏大土木包工業-施玉梅(08071050)

試驗編號：1903980
 頁次：第 1 頁 共 1 頁
 取樣日期*：108年8月7日
 收件日期：108年8月7日 10:50
 試驗日期：開始 108年8月22日 08:45
 結束 108年8月23日 14:06
 報告完成日期：108年8月23日
 試驗方法：AASHTO T164-14 A法, T30-15

試驗結果

項目	試驗值	原配合設計建議瀝青含量(%)* (對混合料)	瀝青含量容許差值(%)* (對混合料)
1. *精武東路150巷 OK+060	瀝青混合料試驗 前烘乾質量(g)	1565.4	---
	瀝青含量(%) (對混合料)	5.0	---

篩號	個別留篩百分率 (%)	累計留篩百分率 (%)	累計過篩百分率 (%)	原配合設計值累計過 篩百分率(%)*	容許差值* (%)
19mm(3/4")	0.0	0.0	100	---	---
12.5mm(1/2")	0.6	0.6	99	---	---
9.5mm(3/8")	9.9	10.5	90	---	---
4.75mm(#4)	32.8	43.3	57	---	---
2.36mm(#8)	15.3	58.6	41	---	---
1.18mm(#16)	11.2	69.8	30	---	---
0.6mm(#30)	8.0	77.8	22	---	---
0.3mm(#50)	7.3	85.1	15	---	---
0.15mm(#100)	6.5	91.6	8	---	---
0.075mm(#200)	4.5	96.1	3.9	---	---

附註：1. *配合設計依據報告： 出具單位： 詮鴻工程檢驗科技有限公司(1717)
 報告日期： 107年11月8日 報告編號： 1810265

2. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
3. 本報告標註*部分依顧客提供之資訊登載，本實驗室僅對送驗樣品試驗數據負責，另未經書面許可，不可部份複製。
4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

試驗室專用章

WI-14-02



報告簽署人

(Handwritten signature)