



鉅達科技檢驗有限公司  
台中工程材料實驗室

Jiuh-Dar Taichung Engineering Materials testing Lab.

地址:臺中市豐原區豐勢路一段585巷28號

TEL:04-25256200 FAX:04-25255980



Civil Engineering  
Laboratory  
1162

瀝青黏度試驗報告

工程名稱\*:臺中市東區108年度小型工程

業主\*:臺中市東區區公所

承包單位\*:宏大土木包工業

委託單位\*:承泰工程技術顧問有限公司,宏大土木包工業

聯絡資訊\*:---

取樣單位\*:承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷,宏大土木包工業-施玉梅

試樣描述\*:瀝青混合料

試驗編號:1903981

頁次:第1頁 共1頁

取樣日期\*:108年8月7日

收件日期:108年8月7日 10:50

試驗日期:開始 108年8月19日 09:21  
結束 108年8月20日 10:42

報告日期:108年8月20日

試驗方法:CNS 14186(1998)

送驗人員:承泰工程技術顧問有限公司-劉晉廷(08071050),宏大土木包工業-施玉梅(08071050)

試驗結果

樣品編號 (位置)*	試驗溫度 (°C)	轉子型號	轉速 (rpm)	扭力值 (%)	黏滯度值		規範值 (P)*	
					測試值 (cP)	平均值		
						cP		P
精武東路150巷 0K+060	60	SC4-27	4	79.4	397000	397167	3972	
				79.5	397500			
				79.4	397000			

附註:

- 1.黏度值單位換算:1cP=0.01P=0.001 Pa·s=1m Pa·s。
- 2.本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為主。
- 3.本報告標註★部分依顧客提供之資訊登載,本實驗室僅對送驗樣品試驗數據負責,另未經書面許可,不可部份複製。

試驗室專用章

WI-35-02



報告簽署人

*(Handwritten signature)*